



Tel 070/656 25 30, 0495/ 270 22
Rosenvik, 570 84 Mörlunda



SS-EN 13242, Ballast för väg-och anläggningsändamål
Rosenvik 1:1

2719
11
2719-CPR-488

utfärdandedatum enligt system 2+ 2021-08-18

Prestandadkl idn 2021-08-18, ROSE 0/32

Kornform	EN 933-3	NPD
Sortering		0/32 bergkross
Kornstorlek		
Typisk kornstorleksfördelning		GA 85
Finmaterialhalt	EN 933-3	f 5
Korndensitet	plus/minus 0,10 Mg/m ³	EN 1097-6
		2,68 Mg/m ³
Krossytegrad	EN 933-5	C 90/3
Motstånd mot fragmentering/krossning		
Los Angeles-tal (ur 10-14)	EN 1097-2	LA 25
Motstånd mot polering/ nötning		
Poleringsvärde		NPD
Motstånd mot nötning, AAV		NPD
Motstånd mot nötning, Micro Deval (ur 10-14)	EN 1097-1	M _{DE} 15
Nötning från dubbdäck, Nordisk Kulkvarn	EN 1097-9	An 14
Petrografisk analys	2017-04-051	Se petrog analys
Sammansättning / halt		
Klorider		NPD
Syralösligt sulfat		NPD
Total svavelhalt		NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material		NPD
Karbonathalt		NPD
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning		NPD
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyd masungsslagg		NPD
Karbonathalt		NPD
Vattenabsorption	EN 1097-6	WA 24 1
Radioaktiv strålning		12 µR/h
Farliga ämnen		
Utsläpp av tungmetaller genom lakning		NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen		NPD
Frostbeständighet		NPD
Sonnebrand		NPD
Beständighet mot alkalikisilikareaktivitet	2017-04-05	Se petrog analys

Deklarerad kornkurva Cert prn 2013, 2021-08-18

0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45
3,8	7,6	11,6	16,5	21,6	26,5	31,6	37	42,5	51,7	65,4	77,7	89,8	100