

### Analys Stenmaterial

Provnummer **54S260476**

Sidan 1 av 1

Beställare  
**Thunbergs Entreprenad och Service AB**

Rosenvik  
**570 84 Mörlunda**

Kontaktperson  
**Gunnar Lindström**

Produkt  
**16/32**

Leverantör  
**Thunbergs Entreprenad och Service AB**

Provtagningsdatum  
**2026-05-22**

Ankomstdatum  
**2026-05-25**

Provtagare

Objekt  
**Thunbergs**  
Entreprenör

Märkning


Analys datum  
**2026-05-27**

ID-nummer

Provtagningsplats

#### KORNSTORLEKSFÖRDELNING - SS-EN 933-1:2012

Gränsvärden enligt: **SS-EN 13043**



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	0,3	1	1	1	2	2	2	2	2	2	5	40	98	100					
Deklarerad																			
Min																			
Max																			

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningsmetod: Enbart torrsiktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
SS-EN 933-3:2012, Flisighetsindex (%)	6		
Provvikt (g)	5694,2		
			Ort och datum Växjö, 2026-05-27
			
			Marie Jönsson, Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på [www.skanska.se](http://www.skanska.se).