

Analys Stenmaterial

Provnummer **54S250179** Sidan 1 av 1

Beställare
Thunbergs Entreprenad och Service AB

Rosenvik
570 84 Mörlunda
Kontaktperson
Gunnar Lindström
Produkt
8/22
Leverantör
Thunbergs Entreprenad och Service AB

Provtagningsdatum
2025-03-27

Ankomstdatum
2025-03-27

Provtagare
-

Objekt
Thunbergs
Entreprenör


Märkning

Analys datum
2025-03-31

ID-nummer
-

Provtagningsplats
-

Gränsvärden enligt: **SS-EN 13043**



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	0,8	1	1	1	1	1	2	2	7	37	80	100	100						
Deklarerad																			
Min																			
Max																			

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningsmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
SS-EN 933-3:2012, Flisighetsindex (%)	10		
Provvikt (g)	3781,5		
			Ort och datum Växjö, 2025-04-02
			<i>Anna Sigurdsson</i>
			Anna Sigurdsson, Laborant
			Digitalt utfärdad signatur