



Tel. 070-656 25 30, 0495- 270 22

Rosenvik, 577 98 Mörlunda



2296

11

2296/CPR/2979

SS-EN 13043:2002, , Ballast för asfalt- och tankbeläggning
Rosenvik 1:1

utfärdad datum enligt avcp 2+ 2026-05-22

Prestandadekl idn 2026-05-22, ROS 16/32

Kornform	EN 933-3	FI 10
Sortering		16/32 Bergkross
Kornstorlek		
Typisk kornstorleksfördelning		Gc 85/15
Finmaterialhalt	EN 933-3	f 0,5
Korndensitet	plus minus 0,10 Mg/m ³	EN 1097-6
		2,66 Mg/m ³
Renhet		
Finmaterialkvalitet		NPD
Innehåll av hårda skal		NPD
Krossytegrad	EN 933-5	NPD
Motstånd mot fragmentering/krossning		
Los Angeles-tal (ur 10-14)	EN 1097-2	La 25
Motstånd mot polering/ nötning		
Poleringsvärde		NPD
Motstånd mot nötning, AAV		NPD
Motstånd mot nötning , Micro Deval (ur 10-14)	EN 1097-1	Mde 10
Nötning från dubbdäck, Nordisk Kulkvarn	EN 1097-9	An 10
Petrografisk analys		Se petrog analys
Sammansättning / halt		
Klorider		NPD
Syralösligt sulfat		NPD
Total svavelhalt		NPD
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos hydrauliskt bundna material		NPD
Karbonathalt		NPD
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning		NPD
Beståndsdelar som påverkar volymstabiliteten hos luftkyd masungsslagg		NPD
Karbonathalt		NPD
Vattenabsorption	EN 1097-6	NPD
Rasioaktiv strålning		12 µR/h
Farliga ämnen		
Utsläpp av tungmetaller genom lakning		NPD
Utsläpp av andra farliga ämnen		NPD
Frostbeständighet		NPD
Sonnebrand		NPD
Beständighet mot alkalikisilikareaktivitet		Se petrog analys

Deklarerad kornkurva Skanska 54S260476, 2026-05-22

0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22	31,5
0,3	1	1	1	2	2	2	2	2	2	5	40	98